



SERDIGI
Sociedade de produtos gráficos, lda.



METALINK

Código N.º A31194000

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Tinta vinílica de base solvente com efeito de metálico.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

METALINK é destinado á impressão gráfica de publicidade, expositores, mostradores e autocolantes.

METALINK está indicado para a realização de trabalhos gráficos em metais pré-envernizados e madeira

PROCESSOS DE APLICAÇÃO

Preparação	Antes de usar, a tinta deve ser bem misturada e diluída.
Substratos	Papel, Cartão, PVC, PMMA, ABS, PS, PES, Metal e Madeira
Impressão	Tela de 77 a 120 fios/cm no máximo
Emulsão	ZERO - IN UNIVERSAL PLUS ZERO - KS200
Borrachas	Perfil Plano 70 - 75 Shores
Secagem	A tinta fica seca ao tacto por evaporação dos solventes em 20 minutos à temperatura ambiente. Em estufa de secagem a 50º-60º C, o tempo é reduzido para alguns minutos.
Diluentes	DILUENTE 90.913 NORMALE INODORE Diluyente 90.917 NORMAL (NÃO TOYS) DILUENTE 90.924 DILUENTE 90.918 LENTO
Retarder	TIXO-VINYL RETARDER 8159-V-9 (código A31490888001) Máximo 30% 90.923 RITARDANTE INODORE (código A3189093001)
Promotor de Adesão	PROMOTORE DI ADESIONE 90.909 (código A318909090001) Máximo 10%
Limpeza	Quadros e demais utensílios limpam-se com Diluyente Celuloso ou Diluyente TC 05.
Validade	2 anos, se estiver devidamente fechada.
Embalagem	Ver produto e embalagem
Ficha Segurança	Disponível a pedido

CARACTERÍSTICAS DA TINTA

- Excelente adesão em substratos que são difíceis de imprimir
- Excelente Opacidade
- Acabamento Acetinado
- Secagem Rápida

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

O rendimento da tinta com rede 100 fios/cm é de 30-40 m²/Kg. Estes dados são meramente indicativos, pois dependem da diluição da tinta, da substrato e do equipamento utilizado.

METALINK têm uma resistência ao exterior (incluindo mau tempo e luz solar) de aproximadamente 3 anos.

Esta resistência pode ser influenciada pelo substrato impresso, altitude, localização geográfica e poluição.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

- Teste sempre as características de impressão antes da execução do trabalho.
- A fim de melhorar a adesão da tinta em alguns materiais, adiciona-se até 10% o **PROMOTORE DI ADESIONE 90.909**. A tinta assim misturada tem uma validade de 8 horas.
- O uso de diluyente 90.917 não se enquadra na regulamentação TOYS.

PRODUTOS E EMBALAGEM

A31194124	SILVER TOYS	1 Kg.
A31194324	PALE GOLD TOYS	1 Kg.
A31194424	RICH PALE GOLD TOYS	1 Kg.
A31194524	RICH GOLD TOYS	1 Kg.
A31194006	METAL FLAKE	1 Kg.
A31194125	NO LEAFING SILVER	1 Kg.
A31194824	GOLD FLAKE	1 Kg.

NOTAS IMPORTANTES

A informação fornecida nesta ficha técnica não pretende ser exaustiva, e qualquer pessoa que use o produto para qualquer outra finalidade que não a especificamente recomendada, falo-a por sua conta e risco.

Esforçamo-nos para garantir que todos os conselhos dados sobre o produto são correctos. Não temos qualquer controle sobre a qualidade ou condição do substrato ou os vários factores que afectam o uso da aplicação do produto. Portanto, a menos que concordemos por escrito, não assumimos qualquer responsabilidade por qualquer acto decorrente do desempenho do produto ou por qualquer perda ou dano decorrentes do uso do produto.

As informações contidas nesta folha técnica estão sujeitas a modificações ao longo do tempo. A experiência adquirida é a nossa política no contínuo desenvolvimento do produto.